



PRÉSENTATION

- ◇ Mortier-Colle pour carrelages, mosaïques, faïences et tout revêtement céramique.
- ◇ SEPRAFIX est un mortier sec préalablement mélangé à base de ciment et de sable de quartz.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Poudre
Couleur	Gris
Densité apparente	1,200 - 1,900 gr/cm ²
Eau de dosage	Approx. 240 cc. pour 1 kg de poudre
Vie en pot	Env. 4 - 5 heures
Résistance à la compression	Env. 200 kg/cm ²
Résistance à la flexion	Env. 50 - 60 kg/cm ²

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

- ◇ Par addition d'eau on obtient un mortier-colle souple et facile à travailler, qui se prête à la pose de tous les carrelages à l'aide d'un peigne
- ◇ Lors d'une application correcte, SEPRAFIX garantit une adhésion parfaite et durable entre les carrelages et leur support.

DOMAINES D'APPLICATION

- ◇ On utilisera SEPRAFIX pour la pose des carrelages et mosaïques tant en céramique, qu'en verre, pierre naturelle, marbre mural, etc.
- ◇ SEPRAFIX ne contient pas de fibres d'amiante.
- ◇ Comme support on prendra le béton, le béton léger, la chape ou le crépi.
- ◇ Ce support doit être propre, apte à porter et stable.

- ◇ Ne pas employer SEPRAFIX sur bois, panneau aggloméré métal.
- ◇ Les carrelages adhèrent immédiatement sans bouger.
- ◇ Une correction peut être apportée durant 20 à 30 minutes.

MODE D'EMPLOI

- ◇ Détremper 10 kg de SEPRAFIX dans environ 2,5 litres d'eau propre ;
- ◇ Remuer soigneusement jusqu'à obtention d'une masse homogène.
- ◇ Après une pause de 10 minutes, le mortier SEPRAFIX reste applicable durant 4-6 heures.
- ◇ Ne pas travailler à une température inférieure à +4°C.
- ◇ Etendre une mince couche de contact sur le support avec le côté lisse du peigne.
- ◇ Appliquer ensuite le mortier-colle SEPRAFIX directement sur cette couche de contact

encore fraîche avec le côté dentelé.

- ◇ Cette couche adhésive reste utilisable pendant 10 à 15 minutes.
- ◇ La superficie striée devra être dimensionnée de telle façon qu'aucune peau ne puisse se former à la surface du mortier-colle.
- ◇ Poser le carrelage sur la couche fraîche en exerçant une forte pression.
- ◇ En cas d'écarts minimes, l'égalisation du fond peut être exécutée directement avec SEPRAFIX.
- ◇ On pourrait s'engager avec précaution sur les dallages posés avec SEPRAFIX au plutôt 24 heures après la pause.
- ◇ Il est préférable toutefois de recouvrir le passage.

CONDITIONNEMENT

- ◇ Le SEPRAFIX est livré dans des sacs de 5 & 25 kg.

PRÉCAUTIONS

- ◇ Manipulation non dangereuse.
- ◇ En cas de contact avec la peau, un simple lavage suffit.

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

STOCKAGE

- ◇ Le SEPRAFIX doit être stocké à l'abri de l'humidité et du gel.

CONSERVATION

- ◇ Stocké dans son emballage d'origine intact, le SEPRAFIX se conserve un an.

DOSAGE

- ◇ Pour une épaisseur de 1 mm on utilisera environ 1,2 kg de mélange sec SEPRAFIX par m².
- ◇ La consommation effective dépend de la nature du support, du format des carreaux ainsi que du type du peigne ;
- ◇ Elle varie entre 3 et 5 kg par m².