SEPRACHAPE®



PRÉSENTATION

◊ **Durcisseur de surface pour dallages béton.**
◊ **Produit à saupoudrer à base de ciment de haute qualité, de sable de quartz et d'additifs .**
◊ **Mélange prêt à l'emploi, composé de ciment Portland de haute qualité, de sable de quartz et d'additifs.**

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Poudre
Couleur	Gris – Colorée sur commande
Densité apparente	1,500 - 1,900 gr/cm³

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

◊ SEPRACHAPE possède les caractéristiques suivantes :

✓ Liaison monolithique;
✓ Haute résistance à l'abrasion;
✓ Réduction du poussiérage en surface;
✓ Amélioration de la tenue aux huiles et graisses;
✓ Amélioration de la résistance aux chocs.

DOMAINES D'APPLICATION

◊ SEPRACHAPE est un produit prêt à l'emploi à saupoudrer pour des sols en béton et des chapes en ciment pour augmenter la résistance à l'abrasion pour :

✓ des garages;
✓ des halles d'entrepôt, des rampes;
✓ des balcons etc.

MODE D'EMPLOI

◊ Mettre en place le béton normal ou la chape et talocher à la hauteur de construction avec l'hélicoptère.
◊ Attendre jusqu'à ce que l'on ne s'enfonce plus dans le béton.
◊ Enlever d'éventuels résidus d'eau.
◊ L'humidité des surfaces doit être encore suffisamment élevée pour pouvoir humidifier de façon uniforme le produit à saupoudrer.
◊ Protéger les surfaces fraîches du soleil, du vent et de la pluie.
◊ Le saupoudrage s'applique en deux mains.
◊ Saupoudrer et talocher des quantités partielles de SEPRACHAPE.
◊ Surveiller que les bords soient toujours saupoudrés et talocher jusqu'à ce que la structure désirée de la surface soit atteinte.
◊ Talocher avec l'hélicoptère.
◊Les petites surfaces peuvent être talochées à la main.
◊Traiter avec un produit contre la dessiccation, ou prendre des mesures conformes à la protection contre l'évaporation.
◊ Le traitement ultérieur est à poursuivre durant 7 jours min. (encore mieux 10 - 14 jours).
◊ Une humidification supplémentaire avec de l'eau est recommandée.

PRÉCAUTIONS

◊ Il est important que le béton ou la chape en ciment mis en œuvre auparavant garde une humidité de surface suffisante.
◊ Saupoudrer SEPRACHAPE de façon uniforme et talocher jusqu'à ce que la surface devienne foncée (par absorption d'eau du support).

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

CONDITIONNEMENT

◊ **Le SEPRACHAPE est livré dans des sacs de 25 kg.**

STOCKAGE

◊ **SEPRACHAPE doit être stocké dans son emballage bien fermé au sec à l'abri de l'humidité.**

CONSERVATION

◊ **SEPRACHAPE se conserve dans son emballage d'origine pendant six mois.**

DOSAGE

◊ **3 – 6 kg/m²**