

SEPRA COLLE C1T

DESCRIPTION

Mortier économique pour pose de carrelage en intérieur et extérieur

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect : poudre blanche
- Classe : C1
- Durée de pratique d'utilisation : 3 h
- Temps d'attente pour réaliser chaque joint : 24 h
- Temps ouvert pratique : 20 minutes
- Délai d'ajustabilité : 20 minutes
- Epaisseur de colle après pose des carreaux : de 2 à 10 mm (simple ou double encollage).

LIMITES D'EMPLOI

Ne pas appliquer :

- sur supports spéciaux (métal, bois, polyester...),

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Facile à travailler,
- Bonne résistance au glissement,
- Durcissement sans retrait significatif,
- Adhérence élevée.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- DTU 52-2 et Cahiers des Prescriptions Techniques concernés
- NF EN 12004

MODE D'EMPLOI

Conditions d'application

- Température : comprise entre + 5°C et + 35°C,
- Ne pas poser sur un support gelé, chaud ou ressant l'humidité,
- Un fort ensoleillement ou une ventilation importante sur la zone de travaux raccourcissent le temps ouvert du mortier colle.

Préparation du support

- Les supports doivent être propres, plans, sains et solides (ils ne doivent pas ressuer l'humidité).
- Les dallages doivent être réalisés depuis plus d'1 mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours, les enduits de ciment depuis plus de 48 heures en intérieur et 3 semaines en extérieur. Les parois et plancher béton doivent être âgés de plus de 2 mois.
- Par temps chaud et/ou fort vent, ces supports seront humidifiés quelques heures avant la pose du carrelage.

Préparation de la gâchée

Dans un récipient propre contenant environ 4 à 5 litres d'eau verser un sac de SEPRA COLLE C1T en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique). Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau.

Application

Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L'application sera réalisée avec le côté lisse de la spatule afin de bien couvrir le support. L'épaisseur de colle sera réglée avec la spatule crantée. Dans certains cas, la pose doit être effectuée par double encollage (se référer au Cahier des Prescriptions Techniques visant l'application concernée ou DTU 52.2).

Ne pas appliquer de trop grandes surfaces afin d'éviter le dépassement du temps ouvert.

Pose des carreaux

Poser les carreaux et les battre énergiquement. Vérifier régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l'envers des carreaux.

Jointoiment

La largeur des joints doit être adaptée à la dimension des carreaux (se référer aux règles de l'art). Le jointoiment sera réalisé après séchage de SEPRA COLLE C1T avec le produit SEPRAJOINT disponible en divers coloris.



CONSOMMATION

Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Exemples	Spatule C6 (dents carrées 6 mm)	Spatule C9 (dents carrées 9 mm)	Demi-ronde (diamètre 20 mm)
Simple encollage	3 kg / m ²	4 kg / m ²	5 kg / m ²
Double encollage	4.5 kg / m ²	5.5 kg / m ²	6.5 kg / m ²

CONDITIONNEMENT

SEPRA COLLE C1T est livré en sacs en papier de 20 kg.

CONSERVATION

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.